



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0274

检验报告

TEST REPORT

(2026)鄂纤质检证字 XA20262100566 号

委托单位	
委托人	武汉耐英体育服饰有限责任公司
Client:	
产品名称	华师一附中初中部男生冬装套装
Product Name:	
检验类别	委托检验
Test Type:	
出证日期	2026-03-10
Certified Date:	

湖北省纤维检验局

Hubei Province Fiber Inspection Bureau

国家棉花质量检验中心 (湖北)

National Cotton Quality Inspection and Testing Center(Hubei)

湖北省纤维制品检测中心

Hubei Province Fiber Product Inspection Center



湖北省纤维检验局
Hubei Province Fiber Inspection Bureau
国家棉花质量检验检测中心(湖北)
National Cotton Quality Inspection and Testing Center (Hubei)
湖北省纤维制品检测中心
Hubei Province Fiber Product Inspection Centre



XA20262100566A12



检验报告

(2026)鄂纤质检证字 XA20262100566 号

共 6 页 第 1 页

委托单位	武汉耐英体育服饰有限责任公司				
客户确认信息	生产单位	武汉耐英体育服饰有限责任公司	检验类别	委托检验	
	产品名称	华师一附中初中部男生冬装套装	批 号	/	
	型号规格	上衣: 175/96A; 长裤: 175/80A	样品数量	1套	
	商 标	耐英	送样人员	谢顶强	
	物品状态	上衣: 深蓝色; 长裤: 深蓝色拼2条灰筋条	送样时间	2026-02-02	
	质量等级	合格品	类 别	B类	
检验项目	标识, 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, pH值, 异味, 纤维含量, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 耐皂洗色牢度				
检验依据	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 5296.4-2012《消费品使用说明 第4部分: 纺织品和服装》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》				
检验结论:					
备 注:					
批准	宋心册	审核	徐巧林	主检	徐心芳
签发日期	2026-03-10				

注: 1、当检验为“委托送样”时, 委托方对样品及客户确认信息的真实性负责, 如果样品或相关信息不实, 法律后果由委托方承担。
2、无留存样品或留存样品不足的不得提出复验。



湖北省纤维检验局
Hubei Province Fiber Inspection Bureau
国家棉花质量检验检测中心(湖北)
National Cotton Quality Inspection and Testing Center (Hubei)
湖北省纤维制品检测中心
Hubei Province Fiber Product Inspection Centre



XA20262100566A12



检验报告附页

(2026)鄂纤质检证字 XA20262100566 号

序号	检验项目	检验方法	技术要求	实测	单项评定
	整体				
1	标识				合格
	制造者的名称和地址	GB/T 5296.4-2012	应符合标准第5.1条,并符合标准第6~8条相关规定。	有且正确	符合
	产品名称	GB/T 5296.4-2012	应符合标准第5.2条,并符合标准第6~8条相关规定。	有且正确	符合
	号型或规格	GB/T 5296.4-2012	应符合标准第5.3条,并符合标准第6~8条相关规定。	有且正确	符合
	纤维成分及含量	GB/T 5296.4-2012	应符合标准第5.4条,并符合标准第6~8条相关规定。	有且正确	符合
	维护方法	GB/T 5296.4-2012	应符合标准第5.5条,并符合标准第6~8条相关规定。	有且正确	符合
	执行的产品标准	GB/T 5296.4-2012	应符合标准第5.6条,并符合标准第6~8条相关规定。	有且正确	符合
	安全类别	GB/T 5296.4-2012	应符合标准第5.7条,并符合标准第6~8条相关规定。	有且正确	符合
	耐久性标签缝制部位及材料	GB/T 31888-2015	应符合标准相关规定。	有且正确	符合
注:“/”表示不考核。标识标签检验检测结果,不包含内容真实性的核实。					
2	可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)	GB/T 17592-2024	≤20	未检出(检出限:5mg/kg)注:可分解致癌芳香胺染料清单详见GB 18401-2010附录C	合格
3	甲醛含量(mg/kg)	GB/T 2912.1-2009	≤75	未检出(检出限:20mg/kg)	合格
4	pH值	GB/T 7573-2009	4.0~8.5	6.3	合格
5	异味	GB 18401-2010	无	无	合格
6	纤维含量(公定质量百分率)(%)				/
	上衣外衣面料(%)	FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.11-2009	/	59.3棉、 40.7聚酯纤维	/

批准

宋心明

审核

徐巧林

主检

徐心明



湖北省纤维检验局
Hubei Province Fiber Inspection Bureau
国家棉花质量检验检测中心(湖北)
National Cotton Quality Inspection and Testing Center (Hubei)
湖北省纤维制品检测中心
Hubei Province Fiber Product Inspection Centre



XA20262100566A12



检验报告附页

(2026)鄂纤质检证字 XA20262100566 号

序号	检验项目	检验方法	技术要求	实测	单项评定
	上衣外衣里料深蓝色(%)	FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007	/	100聚酯纤维	/
	上衣内胆(面料、里料)(%)	FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007	/	100聚酯纤维	/
	上衣内胆填充物(%)	FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007	/	100聚酯纤维	/
	长裤深蓝色面层(%)	FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.11-2009	/	56.3棉、 43.7聚酯纤维	/
注:长裤深蓝色面层含有难以去除的胶,故该定量分析仅供参考。					
	长裤深蓝色底层(%)	FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01095-2002	/	93.6聚酯纤维、 6.4氨纶	/
注:长裤深蓝色底层含有难以去除的胶,故该定量分析仅供参考。					
	上衣外衣面料				
7	耐水色牢度(级)	GB/T 5713-2013	变色:≥3—4 沾色:≥3—4	试样变色:4—5 棉布沾色:4—5 涤纶沾色:4—5	合格
8	耐汗渍色牢度(级)				合格
	耐酸汗渍色牢度(级)	GB/T 3922-2013	变色:≥3—4 沾色:≥3—4	试样变色:4—5 棉布沾色:4—5 涤纶沾色:4—5	符合
	耐碱汗渍色牢度(级)	GB/T 3922-2013	变色:≥3—4 沾色:≥3—4	试样变色:4—5 棉布沾色:4—5 涤纶沾色:4—5	符合
9	耐干摩擦色牢度(级)	GB/T 3920-2008	≥3—4	经向沾色:4 纬向沾色:4	合格
10	耐皂洗色牢度(级)	GB/T 3921-2008	变色:≥3—4 沾色:≥3—4	试样变色:4—5 棉布沾色:4—5 涤纶沾色:4—5	合格
	上衣外衣里料				
11	耐水色牢度(级)	GB/T 5713-2013	变色:≥3—4 沾色:≥3—4	试样变色:4—5 涤纶沾色:4 棉布沾色:4	合格
12	耐汗渍色牢度(级)				合格

批准

宋心册

审核

徐巧林

主检

徐心志



湖北省纤维检验局
Hubei Province Fiber Inspection Bureau
国家棉花质量检验检测中心(湖北)
National Cotton Quality Inspection and Testing Center (Hubei)
湖北省纤维制品检测中心
Hubei Province Fiber Product Inspection Centre



XA20262100566A12



检验报告附页

(2026)鄂纤质检证字 XA20262100566 号

序号	检验项目	检验方法	技术要求	实测	判定
	耐酸汗渍色牢度(级)	GB/T 3922-2013	变色:≥3—4 沾色:≥3—4	试样变色:4—5 涤布沾色:4 棉布沾色:4	符合
	耐碱汗渍色牢度(级)	GB/T 3922-2013	变色:≥3—4 沾色:≥3—4	试样变色:4—5 涤布沾色:4 棉布沾色:4	符合
13	耐干摩擦色牢度(级)	GB/T 3920-2008	≥3—4	经向沾色:4—5 纬向沾色:4—5	合格
14	耐皂洗色牢度(级)	GB/T 3921-2008	变色:≥3—4 沾色:≥3—4	试样变色:4—5 涤布沾色:4—5 棉布沾色:4—5	合格
	上衣内胆面料				
15	耐水色牢度(级)	GB/T 5713-2013	变色:≥3—4 沾色:≥3—4	试样变色:4—5 涤布沾色:4 棉布沾色:4	合格
16	耐汗渍色牢度(级)				合格
	耐酸汗渍色牢度(级)	GB/T 3922-2013	变色:≥3—4 沾色:≥3—4	试样变色:4—5 涤布沾色:4 棉布沾色:4	符合
	耐碱汗渍色牢度(级)	GB/T 3922-2013	变色:≥3—4 沾色:≥3—4	试样变色:4—5 涤布沾色:4 棉布沾色:4	符合
17	耐干摩擦色牢度(级)	GB/T 3920-2008	≥3—4	经向沾色:4—5 纬向沾色:4—5	合格
18	耐皂洗色牢度(级)	GB/T 3921-2008	变色:≥3—4 沾色:≥3—4	试样变色:4—5 涤布沾色:4—5 棉布沾色:4—5	合格
	上衣内胆里料				
19	耐水色牢度(级)	GB/T 5713-2013	变色:≥3—4 沾色:≥3—4	试样变色:4—5 涤布沾色:4 棉布沾色:4	合格
20	耐汗渍色牢度(级)				合格
	耐酸汗渍色牢度(级)	GB/T 3922-2013	变色:≥3—4 沾色:≥3—4	试样变色:4—5 涤布沾色:4 棉布沾色:4	符合
	耐碱汗渍色牢度(级)	GB/T 3922-2013	变色:≥3—4 沾色:≥3—4	试样变色:4—5 涤布沾色:4 棉布沾色:4	符合
21	耐干摩擦色牢度(级)	GB/T 3920-2008	≥3—4	经向沾色:4—5 纬向沾色:4—5	合格

批准

宋心册

审核

徐巧林

主检

徐心芳



XA20262100566A12



检验报告附页

(2026)鄂纤质检证字 XA20262100566 号

序号	检验项目	检验方法	技术要求	实测	单项评定
22	耐皂洗色牢度(级)	GB/T 3921-2008	变色:≥3—4 沾色:≥3—4	试样变色:4—5 涤布沾色:4—5 棉布沾色:4—5	合格
	长裤深蓝色面料				
23	耐水色牢度(级)	GB/T 5713-2013	变色:≥3—4 沾色:≥3—4	试样变色:4—5 棉布沾色:4—5 涤布沾色:4—5	合格
24	耐汗渍色牢度(级)				合格
	耐酸汗渍色牢度(级)	GB/T 3922-2013	变色:≥3—4 沾色:≥3—4	试样变色:4—5 棉布沾色:4—5 涤布沾色:4—5	符合
	耐碱汗渍色牢度(级)	GB/T 3922-2013	变色:≥3—4 沾色:≥3—4	试样变色:4—5 棉布沾色:4—5 涤布沾色:4	符合
25	耐干摩擦色牢度(级)	GB/T 3920-2008	≥3—4	直向沾色: 4—5	合格
26	耐皂洗色牢度(级)	GB/T 3921-2008	变色:≥3—4 沾色:≥3—4	试样变色:4—5 棉布沾色:4—5 涤布沾色:4	合格



批准

宋心册

审核

徐巧林

主检

徐心芳



湖北省纤维检验局
Hubei Province Fiber Inspection Bureau
国家棉花质量检验检测中心(湖北)
National Cotton Quality Inspection and Testing Center (Hubei)
湖北省纤维制品检测中心
Hubei Province Fiber Product Inspection Centre



XA20262100566A12



检验报告附页

(2026)鄂纤质检证字 XA20262100566 号

序号	检验项目	检验方法	技术要求	实 测
				
**** 本报告到此结束 ****				



批准

宋心册

审核

徐巧林

主检

徐心芳